

GUÍA MOLDES PARA FUNDICIÓN CENTRÍFUGA

	BZB CAUCHO SINTETICO	BZ CAUCHO SINTETICO	S100 SILICONA	S100HT SILICONA
Color	Verde Pálido	Beige	Amarillo	Rojo teja
Temperatura y vulcanización	160° C	160° C	160° C	160° C
Tiempo vulcanización	3 MIN. X mm	3 MIN. X mm	3 MIN. X mm	3 MIN. X mm
Dureza SH	65 SH	70 SH	65 SH	65 SH
Recomendado para	Zamak	Especial Zamak Piezas Planas Dureza Superior	Especial Peltre y piezas pequeñas de Zamak	Zamak
Características	65 SH	70 SH	65 SH	65 SH