

GUÍA SILICONA LÍQUIDA RTV

	CATALIZADOR 24H	CATALIZADOR 30MSR	CATALIZADOR 10MR
Proporción de la mezcla (por peso)	100gr. Silicona RTV-A 5gr. Catalizador B	100gr. Silicona RTV-A 5gr. Catalizador B	100gr. Silicona RTV-A 5gr. Catalizador B
Tiempo de vulcanización	24 horas a 25° C	2 horas a 25° C	1 hora a 25° C
Resistencia a la tracción	4,5 kg/cm ²	3,2 kg/cm ²	3,5 kg/cm ²
Resistencia al desgarro	21 kg/cm	20 kg/cm	20 kg/cm
Dureza SH	35/38 sh	40 sh	35/40 sh
Reducción	0%	0%	0%

Presentación: Envase de 1kg | Bidón de 20Kg

FUSIMOLD®